

# Dispersionsputz

## Dispersion Kornputz / Dispersion Rillenputz

## Pastöse Putze



Gebrauchsfertiger Außen-Dekorputz auf Dispersionsbasis.

Als Kornputz mit Kratzputzcharakter oder als Rillenputzstruktur.

- hoch wasserabweisend
- hohe Farbbrillanz
- wetter- und frostbeständig
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- hoch strapazier- und reinigungsfähig
- Farbe: weiß oder eingefärbt nach SCHWENK Farbtonkarte color point

### Anwendungsbereich / Untergründe

Als Oberputz auf ausreichend tragfähigen Untergründen aus:

- Beton,
- Kalkzement- und Zementputzen der Kategorie CS II, CS III und CS IV (bisher MG P II und P III),
- mineralischen Armierungs- oder Spachtelputzlagen bei der Renovierung von Putzfassaden,
- Armierungslagen der SCHWENK Wärmedämm-Verbundsysteme "PS" (WDV-Systemzulassung beachten!).

Voranstrich mit SCHWENK Dispersions-Grund erforderlich.

Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.

### Verbrauch

	Verbrauch *	ca. kg/m <sup>2</sup> *	ca. m <sup>2</sup> / Eimer *
Kornputz	1 mm	2,2	11,4
	2 mm	3,4	7,4
	3 mm	4,0	6,3
Rillenputz	2 mm	2,5	10,0
	3 mm	3,5	7,1

\*abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren, genaue Menge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln!

### Technische Daten

Art:	Kunstharpzputz	
Konsistenz:	Pastös	
Bindemittel	Kunstharpz-Dispersion	
Dichte:	ca. 1,7 kg/dm <sup>3</sup>	
pH-Wert:	ca. 8	
Wärmeleitfähigkeit λ*:	ca. 0,7 W/(m·K)	
Wasserdurchlässigkeitrate (w <sub>24</sub> -Wert):	< 0,1 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	Klasse W <sub>3</sub> (niedrig) nach DIN EN 1062-1
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ*:	< 280	
s <sub>d</sub> -Wert:	< 0,8	Klasse V <sub>2</sub> (mittel) nach DIN EN 1062-1

\*errechnet aus s<sub>d</sub>-Wert und Schichtdicke oder Richtwert nach DIN 4108

# Dispersionsputz

## Verarbeitungshinweise

SCHWENK Dispersionsputz ist nach kurzem Aufrühren mit einem langsam laufenden Rührwerk verarbeitungsfähig. Bei Bedarf Konsistenz mit wenig Wasser einstellen.

Dispersionsputz mit rostfreier Stahltraufel auf Kornstärke aufziehen und mit Plastik- oder Edelstahltraufel strukturieren. Bei Verwendung von Holz- oder Kunststoffbrettern werden rauere Strukturen erreicht. Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Zur Vermeidung von Ansätzen und Strukturfehlern zügig nass in nass durcharbeiten und bei größeren Flächen genügend Arbeitskräfte einsetzen.

Auf zusammenhängenden Flächen nur Material mit gleicher Chargennummer verwenden oder Material mit unterschiedlichen Nummern miteinander mischen.

Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen.

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter + 5 °C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.

## Oberflächenbeschichtung

Im Regelfall ist keine weitere Beschichtung erforderlich.

Bei Bedarf ist, nach Trocknung des Dispersionsputzes (abhängig von der Witterung, mind. 2-3 Tage), eine Überarbeitung mit SCHWENK Dispersionsfinish möglich.

## Lieferform

- 25 kg/Eimer (24 Eimer/Palette)

Auf Wunsch ist eine zusätzliche Ausrüstung (Mehrpreis!) mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen und Pilze möglich. Die eingesetzten Wirkstoffe verzögern bei normalen Bedingungen einen möglichen Algen- und Pilzbefall. Ein dauerhaftes Ausbleiben kann nicht gewährleistet werden!

## Lagerung

Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

## Sicherheitshinweis

Augen und Haut schützen.

Nähere Erläuterungen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter [www.schwenk-putztechnik.de](http://www.schwenk-putztechnik.de).

## Beratungsservice

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die Bauberatung unserer Vertriebsbüros.

© SCHWENK

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Container und Mischanlagen.

**SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG** • Hindenburgring 15 • 89077 Ulm  
Internet: [www.schwenk-putztechnik.de](http://www.schwenk-putztechnik.de) • e-mail: [info@schwenk-servicecenter.de](mailto:info@schwenk-servicecenter.de)